


FICHA TÉCNICA				
		AEROSOL ACUARIO TURBO		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7	FT-58	ENERO 10 /2008	01	1 DE 1

E S P E C I F I C A C I O N T E C N I C A

GRUPO : AEROSOLES

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

1.1. Esmalte Acrílico en Aerosol Acuario y Turbo.

2. DESCRIPCIÓN

2.1. Esmalte acrílico en aerosol de secado rápido

3.- USOS Y PROPIEDADES

3.1. Esmalte Acuario en aerosol y Turbo en aerosol, son recubrimientos especialmente diseñados para pintar cualquier superficie, como papel, madera metal, plástico, yeso, cristal, cartón, etc., con un excelente acabado y secado rápido.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

4.1. Limpie perfectamente la superficie, dejándola libre de polvo, grasa, restos de pintura, o cualquier otro contaminante que afecte la adherencia del material. En el caso de que exista óxido aplique Acuario Convertor.

4.2. Si la superficie a aplicar es demasiado lisa, será necesario lijar y aplicar primario en aerosol gris acuario, de acuerdo a las siguientes instrucciones.

5.- APLICACIÓN

5.1. Proteja alrededor de la superficie donde se va a aplicar con cinta masking tape y papel.

5.2. Agite el envase por espacio de 2 minutos.

5.3. Recomendamos la aplicación de nuestro Primario en Aerosol previo, para lograr así un mayor rendimiento, mejorar apariencia y aumentar la duración del acabado.

5.3. Aplique únicamente en posición vertical y a una distancia de 20 a 30 cm., en un lugar donde no exista mucho viento.

5.4. Varias capas delgadas cubren y brillan más que una capa gruesa, además de que evitan el escurrimiento.

5.5 Para los colores metálicos y fluorescentes se recomienda utilizar un color blanco mate como fondo para lograr una viveza mayor del color.

5.6. Al terminar de usar el producto invierta el envase y accione la válvula hasta que salga únicamente el gas, así quedará limpia la válvula y estará lista para el siguiente uso.

6.- ALMACENAMIENTO

6.1. Los productos en aerosol, deberán ser almacenados en lugares ventilados, que no presenten altas temperaturas y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas. debido a que el propelente que contienen es un hidrocarburo.

7.- PRECAUCIONES

7.1. Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

7.2. Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

7.3. No perfore, destruya, ni arroje al fuego el envase al terminar su contenido.

7.4. Prohibida su venta a menores de edad.

7.5. No se deje al alcance de menores de edad.

7.6. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

7.7. Evite el contacto con los ojos.

7.8. Evite el contacto con la piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

7.9. Use esta pintura con ventilación adecuada.

8.0. Prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, y artículos escolares usados por niños, y de uso doméstico.

9. GARANTIA

9.1 **Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V.** garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

9.2 **Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V.** garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TECNICOS	
TIPO DE PINTURA	ESMALTE ACRÍLICO SECADO RAPIDO
PESO BRUTO	417 g.
NETO REPORTADO	400 ml.
PROPELENTE	HIDROCARBURO
VÁLVULA Y ASPERSOR	SEAQUIST PERFECT
EMPAQUE CAJA	12 PIEZAS
RENDIMIENTO	0.8 m ² /bote a 2 milésimas
PRESION	60-65 psi.
VISCOSIDAD	11-15 s en cf4
DENSIDAD	0.88-1.01 g /cm ³ SEGÚN COLOR
% SÓLIDOS TOTALES	15-32% SEGÚN COLOR
TIEMPO DE SECADO TOTAL	5 minutos
COLOR	SEGÚN CATALOGO

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, tipo de superficie así como su aplicación.

**Asesoría técnica área metropolitana 5321 2500, interior de la
Republica sin costo 018005043500**

SELLO:	ELABORO:	REVISO:	APROBO:
	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	GERENTE DE OPERACIONES	DIRECTOR GENERAL