




Toro® pegamento/sellador 5X1 línea comercial



Descripción

Actualización: Ago/2013

El **Pegamento/Sellador Toro®**, es un líquido blanco de aspecto lechoso, de olor agradable. **Toro®** es un producto vinílico sumamente versátil. Como pegamento blanco de tipo económico se utiliza en la industria mueblera y en la manufactura de artesanías. Como sellador vinílico es utilizado ampliamente en la industria de la construcción cubriendo excelentemente las características necesarias para funcionar como sellador vinílico 5 X 1.

Materiales

Como pegamento es excelente para papel, cartón, fibracel, triplay, aglomerado, MDF, etc. Como sellador sobre muros de concreto, ladrillo, tabicón, mampostería, tablaroca, etc.

Usos y aplicaciones

Para reducir la porosidad en muros recién enjarrados, antes de aplicar la pintura. Para mejorar la consistencia y adhesividad de tiroles y estucos. Como promotor de adherencia para unir concreto nuevo a viejo. Como aditivo para la pintura vinílica, mejorando sus características en cuanto a permeabilidad y duración. Como impermeabilizante, agregando cemento blanco.

Ventajas

- ✓ Alta adherencia
- ✓ Gran cuerpo
- ✓ Forma una película transparente y flexible
- ✓ Compatible con mezclas de cemento
- ✓ Buena resistencia a los ácidos y álcalis
- ✓ No es tóxico y no es inflamable

Especificaciones

Tiempo de secado	20 minutos
Tiempo de prensado	25 minutos
Viscosidad	6,000-12,000 cps
% de Sólidos	25-27
pH	4-6
Resistencia al despegue	3.5 Kg/cm ²
Densidad	1.05 Kg/l

Precauciones

Evítese el almacenamiento en contacto directo con los rayos del sol. Protéjase de las heladas. Después de utilizar el producto tape el envase. Utilice agua limpia para diluirlo.

Instrucciones

- A. **Como Sellador Vinílico 5X1.** Agregue una proporción de 5 partes de agua por 1 de **Pegamento/Sellador Toro®**, para sellar la porosidad de los muros recién enjarrados, antes de aplicar el recubrimiento o pintura.
- B. **Como armatírol.** Agregue **Pegamento/Sellador Toro®**, para mejorar las características de la mezcla, en cuanto a adherencia y resistencia.
- C. **Como promotor de adherencia.** Para unir concreto viejo con nuevo, utilice **Pegamento/Sellador Toro®**, en proporción de 2-3 kg. de **Toro®** más aproximadamente 4 litros de agua por cada saco de 50 Kg. de cemento.
- D. **Como aditivo para la pintura vinílica económica.** Utilice **Toro®** mejorando sus características en cuanto a cuerpo, permeabilidad y duración.
- E. **Como impermeabilizante.** Mezcle **Pegamento/Sellador Toro®**, (una cubeta de 18 Kg.) con cemento blanco (un saco) y agua, hasta lograr una consistencia como de atole, (para un rendimiento aproximado de 100 m²). Previa limpieza y humedecimiento de la superficie, se aplica con el procedimiento conocido comúnmente como "lechada".

Almacenamiento y vida de anaquel

1 año en lugares secos y frescos.

Presentación

Cubeta 18 Kg. Cubeta 4 Kg. Tarro 1 Kg.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea comercial

- Sellador de Silicón Sky Sil®
- Pegamento Presto Woody®
- Mastipren® Sin Clavos sin tornillos
- Presto Filler® resana muros
- Cinta Presto Sella Fácil®
- Impermeabilizante Presto Termic®

Aprende más enwww.youtube.com/indpresto**Visítanos en**www.ipresto.net**Síguenos en**

Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2014.03.15

**Industrias Presto, S. de C.V.**

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51